

インテグリティ製品性能表 ISO10077-1 による値

	熱貫流率 (W/m ² K)				
		TG(3重) LOWE2/1 アルゴン ガラス構成	IG(2重) LOWE3 アルゴン ガラス構成	IG(2重) LOWE2 アルゴン ガラス構成	IG(2重) LOWE1 アルゴン ガラス構成
ケースメント(ICA)	日射侵入率	0.40	0.31	0.45	0.70
	サイズA 最小406 x 791 最大711 x 1197	1.4 3.1/9.8/3.1/9.8/3.1	1.6 3.1/11.5/3.1	1.7 3.1/11.5/3.1	1.7 3.1/11.5/3.1
	サイズB 最小711 x 1197 最大 914 x 1807	1.2 3.1/9.8/3.1/9.8/3.1	1.5 3.1/11.5/3.1	1.5 3.1/11.5/3.1	1.6 3.1/11.5/3.1
	サイズC 914 x 1807	1.1 3.1/9.8/3.1/9.8/3.1	1.4 3.1/11.5/3.1	1.5 3.1/11.5/3.1	1.6 3.1/11.5/3.1
オーニング(IAWN)	日射侵入率	0.40	0.31	0.45	0.70
	サイズA 最小610 x 486 最大914 x 892	1.4 3.1/9.8/3.1/9.8/3.1	1.6 3.1/11.5/3.1	1.7 3.1/11.5/3.1	1.7 3.1/11.5/3.1
	サイズB 最小914 x 892 最大 1219 x 1197	1.2 3.1/9.8/3.1/9.8/3.1	1.5 3.1/11.5/3.1	1.5 3.1/11.5/3.1	1.6 3.1/11.5/3.1
	サイズC 1219 x 1197	1.1 3.1/9.8/3.1/9.8/3.1	1.4 3.1/11.5/3.1	1.5 3.1/11.5/3.1	1.6 3.1/11.5/3.1
トラディショナルダブルハング (ITDH)	日射侵入率	-	0.31	0.45	0.70
	サイズA 最小546 x 908 最大851 x 1518	-	2.0 3.1/11.5/3.1	2.0 3.1/11.5/3.1	2.0 3.1/11.5/3.1
	サイズB 最小851 x 1518 最大 1054 x 1924	-	1.7 3.1/11.5/3.1	1.8 3.1/11.5/3.1	1.8 3.1/11.5/3.1
	サイズC 1054 x 1924	-	1.6 3.1/11.5/3.1	1.7 3.1/11.5/3.1	1.8 3.1/11.5/3.1
ポリゴン(IPOLY)	日射侵入率	0.40	0.31	0.45	0.70
	サイズA 最小327 x 327 最大1231 x 1231	1.6 3.1/9.8/3.1/9.8/3.1	2.0 3.1/11.5/3.1	2.0 3.1/11.5/3.1	2.0 3.1/11.5/3.1
	サイズB 最小1231 x 1231 最大 2134 x 2134	1.1 3.1/9.8/3.1/9.8/3.1	1.5 3.1/11.5/3.1	1.5 3.1/11.5/3.1	1.6 3.1/11.5/3.1
	サイズC 2134 x 2134	1.0 3.1/9.8/3.1/9.8/3.1	1.4 3.1/11.5/3.1	1.4 3.1/11.5/3.1	1.5 3.1/11.5/3.1

●上記のガラス構成は一例です。



インテグリティ製品性能表 ISO10077-1 による値

	熱貫流率 (W/m ² K)				
		TG(3重) LOWE2/1 アルゴン ガラス構成	IG(2重) LOWE3 アルゴン ガラス構成	IG(2重) LOWE2 アルゴン ガラス構成	IG(2重) LOWE1 アルゴン ガラス構成
スライディングパティオドア (ISPD)	日射侵入率	-	0.31	0.45	0.70
	サイズA 最小1498 x 2019 最大2102 x 2051	-	1.5 3.1/13/3.1	1.5 3.1/13/3.1	1.6 3.1/13/3.1
	サイズB 最小2102 x 2051 最大 2705 x 2083	-	1.4 3.1/13/3.1	1.5 3.1/13/3.1	1.6 3.1/13/3.1
	サイズC 2705 x 2083	-	1.4 3.1/13/3.1	1.4 3.1/13/3.1	1.5 3.1/13/3.1
スライディングフレンチドア (ISFD)	日射侵入率	-	0.31	0.45	0.70
	サイズA 最小1498 x 2019 最大1804 x 2083	-	1.6 3.1/13/3.1	1.6 3.1/13/3.1	1.7 3.1/13/3.1
	サイズB 最小1804 x 2083 最大 4801 x 2426	-	1.6 3.1/13/3.1	1.6 3.1/13/3.1	1.7 3.1/13/3.1
	サイズC 4801 x 2426	-	1.5 3.1/13/3.1	1.5 3.1/13/3.1	1.6 3.1/13/3.1
インスウィングフレンチドア (IIFD)	日射侵入率	-	0.31	0.45	0.70
	サイズA 最小770 x 2019 最大1287 x 2222	-	2.0 3.1/13/3.1	2.0 3.1/13/3.1	2.0 3.1/13/3.1
	サイズB 最小1287 x 2222 最大1804 x 2426	-	1.7 3.1/13/3.1	1.7 3.1/13/3.1	1.8 3.1/13/3.1
	サイズC 1804 x 2426	-	1.6 3.1/13/3.1	1.6 3.1/13/3.1	1.7 3.1/13/3.1
アウトスウィングフレンチドア (IOFD)	日射侵入率	-	0.31	0.45	0.70
	サイズA 最小770 x 2019 最大1287 x 2222	-	1.9 3.1/13/3.1	1.9 3.1/13/3.1	2.0 3.1/13/3.1
	サイズB 最小1287 x 2222 最大1804 x 2426	-	1.7 3.1/13/3.1	1.7 3.1/13/3.1	1.8 3.1/13/3.1
	サイズC 1804 x 2426	-	1.6 3.1/13/3.1	1.6 3.1/13/3.1	1.7 3.1/13/3.1

●上記のガラス構成は一例です。

